



GRANULOMETRIA DE ARENA UNIFICADA

Planta: Huayco	Codigo: SI-RG-010-10-10
Realizado: M.A.R.	Fecha: 2010-05-20
Revisado: E.W.P.	Aprobado: V.B.D.
Edición: 00	Pagina: 1 de 1

FECHA DE ENSAYO:	2018-08-31.
FECHA DE ENTREGA:	
PROCEDENCIA:	STOCK
PESO HÚMEDO	763.60
PESO SECO	697.80

OBSERVACION

TAMIZ INEN - ASTM	MASA RETENIDA (g)	% RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO ACUMULADO	% PASANTE ACUMULADO
3/8"	0.00	0%	0%	100%
4	45.90	6.58%	6.58%	93.42%
8	206.60	29.61%	36.19%	63.81%
16	152.90	21.91%	58.10%	41.90%
30	116.10	16.64%	74.73%	25.27%
50	69.60	9.97%	84.71%	15.29%
100	42.90	6.15%	90.86%	9.14%
200	29.60	4.24%	95.10%	4.90%
FONDO	34.20	4.90%	100.00%	0.00%
TOTAL	697.80			

MODULO DE FINURA:	3.51
PORCENTAJE DE HUMEDAD:	9.43%

Sr. E. Wandemberg
LABORATORISTA